



SENSO SELF-ADHESIVE

TECHNISCHE DATEN

			DIELEN	FLIESEN
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	3920	3425
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	91.4 x 15.2 91.4 x 18.4	30.5 x 60.9
Paketinhalt	-	Dielen/ Fliesen	91.4 x 15.2 = 16	30.5 x 60.9 = 12
Fläche pro Paket	-	m²	91.4 x 15.2 = 2.20	30.5 x 60.9 = 2.22
KLASSIFIKATION				
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05	0.05
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C	C
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10	10
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m³	< 100*	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+	A+
CE-KENNZEICHNUNG				
	EN 14041	   		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³

